

## Pullex Imprägnier-Grund

## 50208 a násl.



### Popis výrobku

Impregnace na ochranu dřeva bez aromatů, obsahující rozpouštědla, s biocidními látkami pro průmysl i řemeslo, pro dřevo v exteriéru.

### Zvláštní vlastnosti

Použité aktivní látky poskytují podle norem ÖNORM B 3802-2 popř. DIN 68800-3 požadovanou ochranu před modráním (zkouška podle EN 152-1), před houbami rozrušujícími dřevo (zkouška podle EN 113) a preventivně před napadením hmyzem (zkouška podle EN 46). Nanášené množství při normované zkoušce je ca 200 g/m<sup>2</sup> (uznávací certifikát číslo 6/93).

#### Účinné složky (proti modráním, houbám a hmyzu)

0,7 % dichlofluanid

0,6 % tebukonazol

0,05 % permethrin

### Oblasti použití

Dřevěné chaty, přístřešky, dřevěné venkovní obložení, balkóny, krovy, ploty, okna, venkovní dveře atd. třída ohodnocení (třída použití) 2 a 3

### Způsob nanášení

Natírání, krátké máčení; polévání, **nestříkat!**

### Základování

1 x Pullex Imprägnier-Grund Natur (přírodní) 50208 nebo Farblos (bezbarvý) 50209 s přidáním ca 10 % výrobku Pullex Plus-Lasur 50314 a násl. v barevném odstínu následného nátěru.

**Pokud se nepoužije vrchní nátěr, není podklad odolný proti vlivům počasí!**

### Vrchní nátěr

2 x Pullex Plus-Lasur farbig (barevný) 50314 a násl. neředěný (viz tech. list) doba schnutí mezi nátěry ca 12 hodin

### Ředění

ADLER Adlerol aromatenfrei 80301 (neobsahuje aroma); dodávané balení je připravené ke zpracování

### Teplota zpracování a objektu

Min. + 5 °C

### Doba schnutí (při pokojové teplotě 20°C)

možné přetřít po ca 12 hodinách

12-10 (nahrazuje 06-10) ZKL 4412

Prosím obraťte

Adler Česko s.r.o., Zaoralova 5, 628 00 Brno  
Fon: +420/544/211 930, Fax: +420/549/213 229, Mail: [info@adlercesko.com](mailto:info@adlercesko.com)

**Pracovní nástroje**

Okamžitě po použití vyčistit výrobkem ADLER Adlerol 80301.

**Vydatnost** (na jedno nanesení)

8 - 12 m<sup>2</sup>/l

**Dodávané balení**

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l, 200 l

**Skladovatelnost**

Min. 5 roky v originálně uzavřených nádobách.

Doporučujeme přelit obsah otevřené nádoby do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění/tvoření škraloupu.

**Barevné odstíny**

Natur	50208 (přírodní)
Farblos	50209 (bezbarvý)

Zvláštní barevné tóny Impregnovací základ Pullex Imprägnier-Grund se prodávají jako následující výrobky:

Pullex Renovier-Grund Beige (renovační barva – béžová) a W 20	50236 a násl. (viz vlastní technický list)
Pullex Silverwood	50500 a násl. viz vlastní technický list)

**Bezpečnostně technické údaje**

Prosím respektujte směrnice pro použití prostředků na ochranu dřeva a bezpečnostní list!

U hader, které jsou nasáklé oxidativně schnoucími výrobky, existuje nebezpečí samovznícení. Mokrý hadry nechte schnout rozprostřené. Uchovávání v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě je nutné.

Dřevo čerstvě ošetřené s Pullex Imprägnier-Grund (Impregnační základ) se musí po nátěru skladovat na nepropustném, tvrdém podkladu, aby se zabránilo vniknutí zbytků výrobku do půdy. Případně vytékající výrobek se musí zachytit pro opakované použití nebo pro likvidaci.

Pullex Imprägnier-Grund obsahuje biocidní účinné složky na ochranu před modráním, dřevokaznými houbami a působí preventivně proti napadení hmyzem. Je proto použitelný jenom tehdy, pokud je ochrana dřeva předepsána nebo v jednotlivém případě nutná. Nesmí se používat na velkých plochách ve vnitřních prostorech. Nesmí se používat k ošetření prostor, v nichž se získávají, vyrábějí, uchovávají nebo prodávají potraviny a krmiva. Nepoužívat na dřevo, které je určeno na stavbu včelích úlů nebo saun a na dřevo, které je ve stálém kontaktu s vodou a/nebo zemí. Dbejte na naše směrnice o používání ochranných prostředků na dřevo.