


M 1:100  
(NOVÝ STAV)



M 1:100  
(NOVÝ STAV)




# SANÁCIA POHLADOVÝCH A PODHLADOVÝCH ČASŤÍ MOSTA

- OČISTENIE KONŠTRUKCIE NA ZDRŽAVÝ BETÓN S ODRHOUVOU PEVNOSTI 1-1,5 MPa
- ODSŤRANIE SKORODOVANÝCH ČASŤÍ VSTUŽE A OŠETRENIE ANTIKOROZÝM NÁTEROM
- NANESENIE SPOJOVACIEHO MOSTÍKA
- APLIKÁCIA SANAČNÉHO SYSTÉMU (SANAČNÁ MALTA RA - STN EN 1504-3), JEDNOVÝSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 30 MM, DVOJVÝSTVOVÝ SYSTÉM PRE POŠKODENIE DO 50 MM
- NANESENIE OCHRANNÉHO A ZLEJNOCUJÚCEHO NÁTERU.

- VZHLADOM NA NEBEZPEČENSTVO VZNIKU MIKROTRHLIN SÚ PRI PRÍPRAVE KONŠTRUKCIE VYUŽITÉ RAZANTNÉ DYNAMICKÉ METÓDY. UVOĽNENÉ ČASŤI KONŠTRUKCIE ZISTENÉ POKLEPOM BUDÚ ODSTRÁNENÉ TAKÝMI BÚRAČMI KIADIVAMI.
- CELÝ POUVRCH KONŠTRUKCIE BUDE OTRYSKÁVANÝ VYSOKOTLAKOVÝM VODNÝM LÚČOM DO DOSIAHNUTIA POŽADOVANEJ KVALITY POUVRCHU SANDOVANEJ KONŠTRUKCIE.
- VÝSTUŽ SA ZBAVI SKRODOVÝMI ČASŤI PRÍČIN SA MUŠI STANOVÍŤ ROZSAH POŠKODENIA RESP. ÚČINNÁ PLOCHA VÝSTUŽE V PRÍPADE VÄČŠIEHO POŠKODENIA SA DOPLNÍ VYSTUŽENIA VÝSTUŽ DODATOČNE LEPEŇOU A POUVRCH SA NÁSLEDNE UPRAVÍ NOVOU KRYTOU VYSTUŽOU S DÔKLADNÝM PREPOJENÍM S EXISTUJÚCIMI NOSNÝMI KONŠTRUKCIAMI.
- NA KONEČNÚ ÚPRAVU SA POUŽIJE ZJEDNOTLIVÚ NAĽTER BÉTOŇOVEJ FARBÝ.



VÝPRAVOVÁTEĽ: ING. Ľ. CHROMÝ		HL. NÁZ. PROJEKTU: ING. Ľ. CHROMÝ		ZHOVDYTEĽ:  Smediceľsko 1/8, 811 06 Bratislava 1, Telefon: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@tunroad.sk
ZOD. PROJEKTANT: ING. Ľ. CHROMÝ	TECH. KONTROLA: ING. K. KUNDRÁT CS.			
OBJEDNAVATEĽ: Mesto Košice, Trieda SNP 46/A Košice, 040 11				
KRAJ: Košický samosprávny kraj			OKRES: KOŠICE	
STAVBA:  MOSTNÝ OBJEKT TRIEDA KVP - MOSKOVSKÁ TRIEDA - rekonštrukcia				
ČASŤ STAVBY: 201-00 REKONŠTRUKCIA MOSTA				
PRÍLOHA:  VÝKRES ÚPRAVY POVRCHOV				
ČÍSLO PRÍLOHY: 12		SÚPRAVA:		