


SANÁCIA HORIZONTÁLNYCH TRŤN HRÚBKÝ DO max. 2mm
V KERAMICKÝCH DELACIACH PRIEČKACH

POSTUP PRÁČ:

- HORIZONTÁLNE TRHLINY HRUBŠKY DO max. 2mm JE POTREBNÉ DOKLADNE VŠPÁROVAŤ A VÝŠIŤ STLAČENIM VZDUCHOM
- VOJNY PRIESTOR TRHLINY VYPŇIŤ AKRYLOVÝM TRVALE PRUŽNÝM TMELOM A NASLEDNE MALÁRSKYM SPÔSOBOM ZAHLADIŤ POVRCH OMIETKY


SANÁCIA HORIZONTÁLNYCH TRŮN HRÚBKY 3-15mm
V KERAMICKÝCH DELACIACH PRIEČKACH



POSTUP PRÁČ:

- ODSTRÁŇŤ OMETKU V MIESTE TRHLINY V PASE ŠIKRY 20cm A POKRCH MURIVA OČISTIŤ OD PRACHU
- ŠKARU VYPLNIŤ EPOXIDOVÝM LEPIDLOM Šikadur – 31 CF Normál
- DOPLNIŤ ODSTRANENÉ OMETKY SAMOČOU MALTOU NA VLEHÉ MURIVO Šikadur-Dry (HŮBA VSTVA) A TÚTO POKRCHOVO ZAHŤADIŤ VÁPENNOU ŠTERKOU Šikadur-Finish V HRUBE 2–3mm

SANÁCIA HORIZONTÁLNYCH TRLIN NAD PODLAHOU
HRÚBKY 15–80mm, (miestnosti 006,014,015 a 016)
V KERAMICKÝCH DELACIACH PRIEČKACH



PRIEČNY REZ SANOVANÝM MURIVOM

POSTUP PRÁČ:

- ODSTRANĚNÍ OMIETKY V MÍSTĚ TRHLINY OD PODLAHY PO 20 cm NAD ňÍU A POKRACH MURIVA OČISTĚ OD PRACHU
- ŠKARU VYPLNĚNÍ OPRAVOU MALTOU ŠKAKOŇOP – 412 N
- DOPLNĚNÍ ODSTRANĚNÉ OMIETKY SAMOČNOU MALTOU NA VĚKÉ MURIVO ŠKAKUR-DRY (HUSA VSTVA) A TOTO POROCHOVO ZAHADIT VÁPENNOU ŠTERKOU ŠKAKUR-FINISH V HRUBE 2-3mm

POZNÁMKA:

- PODROBNEJŠIE ŠPECIFIKOVANIE POUŽITÝCH MATERIÁLOV A STAVEBNÝCH POSTUPOV NAVRHOVANEJ STATICKEJ SAMCEJ EXISTUJÚCICH TRHLIN V KERAMICKÝCH DELACIACH PRIEKACH SUTERÉNU JE POPISANÉ V STATICKOM POSUDKU A V TECHNICKÝCH LISTOCH ICH VÝROBCU – FIRMY SICA

		*** ING. MARIÁN PETRÁŠ ***	
	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
	Ing. Marián Petráš	Jana Kukušová	
INVESTOR	Mesto Trnava, Hlavná ulica 1		
STAVBA	<p>ZŠ s MŠ ATÓMNOVÁ 1, TRNAVA</p> <p>STATICKÁ SANÁCIA EXISTUJÚCICH PORÚCH SUTERÉNU</p>		
OBJAS	VÝKRESU	SUTERÉN – sanácia tŕhlin v priečkach	