

Vrstva Minerálne spevneného kameniva MSK v hrúbke 150 mm sa pokladá finišerom ako nová obrusná nestmelená vrstva min. z troch frakcií kameniva s uzavretou krivkou zrnitosti namiešaná v zmiešavacom centre alebo vo výrobní štrkových a asfaltových zmesí, zodpovedá STN EN 13 285 a STN 73 6126 a kamenivo STN 13242+A1. Optimálne množstvo vody sa stanoví Proktorovou modifikovanou skúškou podľa STN 13286-2. Potom sa zhutní vibračným valcom.

Úsek č.1 km 0,00000 - 5,98156 celková hrúbka 300 mm

Konštrukcia vozovky :

- | | | |
|---|--------|-------------|
| - Minerálne spevnené kamenivo MSK, O, II. | 150 mm | STN 13 285 |
| - Štrkodrava fr. 0-32 mm UM SD L,II. | 50 mm | STN 73 6126 |
| - Štrkodrava fr. 32-63 mm UM SD P,II. | 100 mm | STN 73 6126 |
| - Geomreža , trojosá, hr.=3,4 mm GG, PP,
Tensar TX160 alebo zrovnateľná geomreža iného výrobcu | | |

Reprofilizácia frézou hr=100 mm s ponechaním na mieste

Očistenie starej vozovky od blata lístia a humusu

Celková hrúbka 300 mm

Úsek č.2 celková hrúbka 500 mm

Vo vybraných koľajach a pásoch šírky 0,6-2,0 m, na mieste výhybní a úvratových obrátisk.

Konštrukcia vozovky :

- | | | |
|---|--------|-------------|
| - Minerálne spevnené kamenivo MSK, O, II. | 150 mm | STN 13 285 |
| - Štrkodrava fr. 0-32 mm UM SD L,II. | 50 mm | STN 73 6126 |
| - Štrkodrava fr. 32-63 mm UM SD P,II. | 100 mm | STN 73 6126 |
| - Geomreža , trojosá, hr.=3,4 mm GG, PP,
Tensar TX160 alebo zrovnateľná GG | | |
| - Drvené kamenivo hrubé DKH , O, II. | 200 mm | |

Reprofilizácia frézou hr=100 mm s ponechaním na mieste

Očistenie starej vozovky od blata lístia a humusu

Celková hrúbka 500 mm